

- Omschrijving:** De biocide vrije spray, Hempel's Ecopower Prop wordt gebruikt voor propellers en outdrives. Deze coating maakt het moeilijk voor organismen om sterk aan het oppervlak te hechten en is daarom dus eenvoudig te verwijderen bij het schoonmaken. Geavanceerde bindmiddel technologie zorgt er voor dat de laag zich keer op keer vernieuwt gedurende het seizoen. Hierdoor ontstaat geen laagdikte opbouw.
- Verkrijgbaarheid:** Onderdeel van Europese jacht assortiment. Lokale beschikbaarheid afhankelijk van bevestiging.

FYSISCHE GEGEVENS:

- Kleur nrs/Kleuren: 19990/ Zwart.
- Uiterlijk: Half-mat
- Volume vast in %: 28 ± 1
- Theoretisch rendement: 1.3 m² / 500 ml spuitbus - 25 micron/1 mils
- Vlampunt: Licht ontvlambaar.
- Soortgelijk gewicht: 1.2 kg/liter [10 lbs/US gallon]
- Handdroog: 20 minuut/minuten , 20°C
40 minuut/minuten , 10°C/50°F
- VOS-gehalte: 629 g/l [5.2 lbs/US gallon]
- Houdbaarheid: 5 jaren

De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

- Applicatie methode: Spuitbus
- Reiniging gereedschap: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
- Geadviseerde laagdikte, droog: 25 micron [1 mils]
- Geadviseerde laagdikte, nat: 100 micron [4 mils]
- Overschildertijd, min: 40 ongeveer. minuut(en) 20°C
60 minuut/minuten 10°C/50°F
- Overschildertijd, max: Geen

- Veiligheid:** Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbehandeling oppervlak:	<p>Vorbereiding: Zorg er altijd voor dat alle oppervlakken schoon, vetvrij en droog zijn. Reinig het oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel en schuur het oppervlak met droog schuurpapier. Verwijder stof zorgvuldig met schoon water.</p> <p>Onbehandeld oppervlak: Voorbereid oppervlak met HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 behandelen en een verankeringslaag van HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 aanbrengen terwijl het oppervlak nog kleverig is. Eerder geschilderde ondergrond: Bestaande oude zelfpolijstende of traditionele antifouling: Verwijder loszittend materiaal en verontreinigingen door hogedrukreiniging met zoet water. Laat het drogen. Bestaande harde antifouling of een onbekende antifouling: Onder hoge druk reinigen met zoet water, nat schuren, stof verwijderen. Reinig en droog het oppervlak. Indien de oude antifouling in slechte staat verkeert, brengt u 1 laag HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 aan als afdichting.</p> <p>Indien de oude aangroeiwerende verflaag in slechte staat verkeert, wordt aangeraden om de oude lagen te verwijderen en een primer aan te brengen alvorens de aangroeiwerende laag aan te brengen.</p>
PRODUCTAPPLICATIE:	<p>Methode: Werk andere plekken bij inclusief de anodes die voor de applicatie zijn aangebracht. Goed schudden voor gebruik. Spuit van een afstand van 20 - 30 cm van het oppervlak. Breng per keer steeds een laag van het product aan, totdat een glad uniform oppervlak ontstaat. (minimaal 4 lagen) Schud de spuitbus af en toe tijdens het gebruik. Spuit ondersteboven wanneer u klaar bent met spuiten, om de spuitopening te reinigen. Draag beschermende handschoenen/kleding en oog/ gezichtsbescherming.</p> <p>Bij het aanbrengen over HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 of HEMPEL LIGHT PRIMER SPRAY 455EX dient het product te worden gespoten wanneer het oppervlak nog plakkerig is.</p>
APPLICATIE CONDITIES :	Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn tijdens applicatie met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Niet aanbrengen in direct zonlicht. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.
AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VOORAFGAANDE LAAG:	HEMPEL'S PROP PRIMER 101EX or HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
VOLGENDE LAAG:	Geen.
Opmerkingen:	
Roeren:	<p>Mengen: Houd de spuitbus verticaal en schud deze krachtig totdat u de mengkogel hoort. Schud de bus vervolgens nog eens 2 minuten langer. Schud de spuitbus af en toe tijdens het gebruik. Spuit ondersteboven wanneer u klaar bent met spuiten, om de spuitopening te reinigen.</p>
Laagdiktes/verdunding:	Houd er rekening mee dat bij spuitapplicatie de laagdikte mogelijk dunner is dan bij andere methoden. Breng enkele lagen aan door gebruik te maken van het hele blik om de gespecificeerde laagdikte te verkrijgen. De spuitbus moet tijdens applicatie rechttop worden gehouden en mag alleen worden gebruikt als er voldoende drijfgas is.
Opslagcondities:	Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden. Vermijd direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Tewaterlating schip:	Minimaal: 24 uur 20°C ; Maximaal: 1 month
Overschilderen:	Geen maximum overschildertijd, maar na langdurige blootstelling aan een vervuilde atmosfeer moeten verontreinigingen verwijderd worden door middel van (hoge druk) zoet water wassen. Daarna het oppervlak laten drogen voor de volgende laag wordt aangebracht.
Nota:	Hempel's Ecopower Prop 7446X
UITGAVE:	HEMPEL A/S 7446X19990

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.