



marine paints

TM-nummer: 253

Revisiedatum: 28-07-2008

Versie: 07

Nelfapox Reiplamuur

Coatings
Compounds
(2 Componenten)

Reparatiemiddelen

- Productomschrijving** : Een tweecomponenten oplosmiddelarme lichtgewicht plamuur en vulmiddel
- Toepassing** : Het egaliseren van nieuwe en het uitvlakken van schade aan scheepsrompen, opvullen van gaten in staal en beton.
- Voornaamste kenmerken** : Praktisch reukloos
Watervast
Goede hechting
Bestand tegen vele chemicaliën
Toepasbaar in grote laagdikte

Eigenschappen

- Basis** : epoxyhars
- Kleur** : lichtbruin
- Dichtheid 20 °C.** : 1,01 kg/dm³
- Laagdikte** : tot ca. 2 cm.
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65% en een laagdikte van 1-2 cm, hard en schuurbaar na 24 uur, volledig doorgehard na 7 dagen.
- Overschilderbaar** : na 24 uur.
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : 100 vol%.
- Theor. rendement** : nvt
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 6 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een max. RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol EP
- Mengverhouding** : 50 gew. delen A component
50 gew. delen B component
- Potlife (20°C)** : ca. 30 minuten

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelfmarine.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF MARINE PAINTS BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Plamuurmessen, spaan, plamuurrubber, rei

Verdunning : niet verdunnen

Voor dunne lagen en een extra gladde afwerklaag Nelfapox Finishplamuur gebruiken.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5)

Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.

Vervolgens goed ontvetten.

Grondlaag

Nelfapox Interprimer 6027

Instructie mengen : Beide componenten mechanisch of handmatig mengen tot egale lichtbruine kleur is verkregen.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

GEEN / ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO