

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO BOOTLAK BLANK</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Een sneldrogende blanke lak op basis van alkydurethaanharsen. Geschikt voor alle houtsoorten, zowel voor binnen als buiten.
<b>TOEPASSING</b>	Beschermt en verfraait alle houtsoorten, voor zowel nieuw als onderhoudswerk. Te gebruiken voor binnen- en buitenwerk. Speciaal voor boten maar ook voor hardhouten buitendeuren en kozijnen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>-uitstekende duurzaamheid</li> <li>-geen verkleuring</li> <li>-waterafstotend</li> <li>-bestand tegen invloeden van zout, brak en zoet water.</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Blank, hoogglans
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	175 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20°C.	2,1 hPa
Dichtheid bij 20°C.	± 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	60 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	11-13 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na ca. 3 uur bij 18 °C en overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Aanbevolen droge laagdikte	40-45 micron
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDERIJK</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen en tenminste drie lagen aanbrengen met kwast, verfrol of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren. Voor onderhoud kan in de regel met één laag worden volstaan.



<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 8 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine. Tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	500 ml, 750 ml, 1000ml, 2500 ml.