



marine paints

TM-nummer: 657

Revisiedatum: 22-06-2015

Versie: 01

# Nelfamar HB Vinylcoating Zwart

Metaal  
3  
dekverven

- Productomschrijving** : Een coating op basis van vinylcopolymeren
- Toepassing** : Als afwerklaag in onderhoudswerk over verouderde, maar intacte zijnde lagen van hetzelfde producttype op bv. scheepswanden onder en boven water.
- Voornaamste kenmerken** : Makkelijk verwerkbaar  
Snelle droging  
Uitstekende hechting  
Met de kwast en spuit verwerkbaar.

## Eigenschappen

- Basis** : Vinylcopolymeren
- Kleur** : Zwart
- Dichtheid 20°C** : 1,10 kg/dm<sup>3</sup>
- Laagdikte** : 50 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV. van 65%  
Stofdroog na ca. 1 uur.  
Kleefvrij na ca. 4 uur.
- Overschilderbaar** : na ca. 6 uur. Bij gebruik voor onder water een minimale droogtijd van 24 uur aanhouden
- Glans** : zijdeglans
- Vastestofgehalte** : ca. 40 vol%.
- Theor. rendement** : 8 - 9 m<sup>2</sup> per liter bij 50 mu. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3226

## Verwerkingsmethoden

### Kwast / roller

verduunning : 0 - 10 % Verfverdunner 3226/3212

### Airless spray

verduunning : 0 - 5% Verdunner 3226

spuitdruk : 130 - 150 bar

spuitopening : 0,015 inch

### Luchtspuit

verduunning : 0 - 5% Verdunner 3226

spuitdruk : 2 - 3 bar

spuitopening : Min. 1,5 mm

## Ondergrondvoorbereiding

Verwijder alle loszittende oude laklagen en schuur het geheel tot een egaal oppervlak. Op plaatsen waar het staal roestvorming vertoont moet deze mechanisch verwijderd worden, schoongemaakt en ontvet waarna er meteen een geschikte roestwerende primer aangebracht moet worden. Voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de oppervlakte goede hechtingseigenschappen hebben en droog, schoon, neutraal, vrij van residu, stof, vuil en vet, roest, schimmel en algen zijn.

## Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.nelfmarine.nl](http://www.nelfmarine.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Marine Paints BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Marine Paints BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

OPLOSMIDDELRIJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL  
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO