

WAKOL D 3045 Speciaal voorstrijkmiddel

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Kant en klaar dispersie voorstrijkmiddel voor de verbetering van de hechting van Wakol egaliseermiddelen op

- WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel en WAKOL PU 235 Polyurthaan voorstrijkmiddel

- Gietasfalt
- Houten plaatmateriaal

En op grondgereinigde

- Keramische tegels
- Natuursteen vloeren
- Terrazzo

Binnenshuis.

Bijzondere eigenschappen



1)



2)

- Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- Geschikt op vloerverwarming
- Ruw oppervlakte
- Klaar voor gebruik

1) volgens de criteria van de GEV ingedeeld in de klasse EMICODE EC-1 PLUS: zeer emissiearm

2) Emissieklasse volgens Frans recht

Technische gegevens

| | |
|----------------------|--|
| Grondstofbasis: | Polyacrylaat-dispersie met toeslagstoffen |
| Droogtijd: | ca. 30 - 60 minuten en ca. 60 - 120 minuten bij houten plaatmateriaal |
| Reinigingsmiddel: | Water, indien nog vers |
| Houdbaarheid: | 12 maanden bij kamertemperatuur |
| Opslagtemperatuur: | Niet onder +5 °C, vorstgevoelig |
| GISCODE: | D1 |
| EMICODE volgens GEV: | EC1 PLUS |

Opbrengen en verbruik³⁾:

WAKOL Voorstrijk roller, 100 - 150 g/m²
Velours- of schuimroller

3) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigend vermogen van de ondervloer

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Scheidingslagen dienen doormiddel van geschikte mechanische maatregelen verwijderd te worden.

WAKOL D 3045 Speciaal voorstrijkmiddel is geschikt voor gladde, dichte ondervloeren. Bij zuigende ondervloeren WAKOL D 3035 Dispersievoorstrijk, WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat of WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel toepassen. De toepassing en droogtijden uit het betreffende technische merkblad dienen te worden aangehouden.

Verwerking

Het voorstrijkmiddel voor gebruik doorroeren. WAKOL D 3045 Speciaal voorstrijkmiddel met een velours- of schuimroller op de ondervloer aanbrengen, waarbij plasvorming vermeden dient te worden. Aansluitend egaliseren na droging (begaanbaarheid) van het voorstrijkmiddel; droogtijd aanhouden.

Belangrijk

Verwerking niet onder +15 °C. WAKOL D 3045 Speciaal voorstrijkmiddel bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden. Alle gegevens zijn gebaseerd op ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

Wij garanderen de gelijkblijvende, hoge kwaliteit van onze producten. Alle gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktische ervaring en hebben betrekking op genormeerde omstandigheden. De veelheid aan toegepaste materialen en verschillende klimatologische omstandigheden tijdens de installatie, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aansprakelijkheid op deze gegevens uit. Daarom bevelen wij eigen testen aan. De leginstructies van de parketproducent en de huidige geldende normen en merkbladen moeten gevolgd worden. Daarnaast staan wij u graag voor technische advisering bij.

De actuele productinformatiebladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad van 02.02.2015 verliezen alle vorige versies hun geldigheid.