

BAGAR®

Gebruiksklare spuitpleister.

Toepassing

- Dunbepleisteren van muren en plafonds in binnen bereik
- Ideaal als voorbereiding voor een afwerking met behang, lichtgewicht wandbekleding, matte of zijdeglanzende verf
- Kan binnenshuis aangebracht worden op alle courante ondergronden als beton, cellenbeton, baksteen, betonblok, cementpleister, gipspleister, gipsplaat, oude verf, glasvezel en over zichzelf

Eigenschappen

- 4 keer sneller aan te brengen dan traditionele gipspleisters
- Bijzonder hoog vulvermogen
- Zeer gemakkelijk verspuitbaar met airless
- Speciale airless formule
- Reiniging van gereedschap met water
- Makkelijk op te schuren
- Zéér wit
- Kan handmatig worden aangebracht

Product

Bindmiddelbasis: Acrylharsemulsies, cellulosederivaten, diverse minerale vulstoffen en toeslagstoffen

Kleuren: Wit

Verpakking: 25 kg plastic zak met handvat
25 kg emmer

Verbruik: Ca. 1 m²/0,8-1,5 kg afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en gewenste afwerking

Dichtheid: Ca. 1,7 g/cm³

pH waarde: Ca. 8

Classificatie: NFT 36-005-Familie III, klasse 2
XPT 30-608: 3E5S2VOWOAO0
NFT 30-608

Brandklasse: EUROCLASS A2-s1, d0
PV beschikbaar op verzoek



Max. laagdikte: 5 mm

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht (max. 30 °C)
9 maanden in ongeopende originele verpakking beschermd

Applicatie

Mengen voor gebruik.

Maximaal 3% verdunnen indien nodig (water).
Airless spuitmachine (debiet minimaal 5 l/min), met spuittips van 0,27" tot 0,033" en een hoek van 50° en 60°.
Volg de instructies in de gebruikshandleiding bij de machine en de aanbevelingen van de fabrikant m.b.t. het juiste gebruik (druk, spuittips, enz).
Geen zeef of filter nodig breed plamuurmes.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met schoon water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C en boven 30 °C
omgeving- en objecttemperatuur, RV max. 65%.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

1 mm per ca. 24 uur.
Overschilderbaar na volledige droging.
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn, volgens de vereisten van het dtu (59.1 en 59.4).

Bijzondere aanwijzing

Tijdens applicatie en droging goed ventileren i.v.m. de droging en doorharding.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
22306436	Emmer 25 kg		33 x (25 kg)
22306236	Zak 25 kg		40 x (25 kg)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
29-2-2024.